

SCHÖNOX® TT S8

RAPID DUST REDUCED

Tuoteseloste

3689

27.1.2015

SCHÖNOX® TT S8 RAPID on nopeasti sitoutuva, joustava, notkistettu ja vähäpölyinen lattialaattalaasti suurten keraamisten-, luonnonkivi- ja kiviaineslaattojen kiinnittämiseen. Soveltuu lattiapinnoille märkätiloihin, lattialämmityskohteisiin, ulko- ja sisäkäyttöön sekä laattoja laatan päälle kiinnittämiseen. Ei uima-altaisiin, helposti värjäytyville tai väänntyville laatoille. Tuotteen notkistettu olomuoto mahdollistaa laattojen 100%:n kastumisen ja kiinnittymisen myös raskaasti kuormitetuilla alustoilla. Kevyen täyteaineen ansiosta erittäin vähäinen materiaalimenekki.

Tuoteominaisuudet

- Täyttää C2 FE luokituksen DIN EN 12004
- Täyttää S1 (≥2,5mm) luokituksen DIN EN 12002
- Pakkaskestävyys DIN EN 12004
- Vedenkestävyys DIN EN 12004
- Joustava kiinnityslaasti
- Pitkä avoinaika
- Pitkä astia-aika
- Erittäin riittoisa
- Hyvät työstöominaisuudet
- Laattaa laatan päälle
- Lattiapinnoille
- Ulos ja sisälle
- Lattialämmityslatioille
- Märkätilat
- Vähäpölyinen "Dust Reduced"

Käyttöalue

SCHÖNOX® TT S8 RAPID:a käytetään suurten keraamisten-, luonnonkivi-, kiviaineslaattojen, värjäntymättömien ja väänntymättömien lattialaattojen ja rakennuslevyjen kiinnittämiseen. Märkätilojen laatoitukseen, lattialämmityslatioille, parvekkeet ja terassit, laattaa laatan päälle.

Alusta

- Betoni
- Sementtitasoitteet
- Kipsitasoitteet
- Kipsikartonkilevyt
- Rakennuslevyt
- Vanhat keraamiset päällysteet sisätiloissa
- Kivi- ja luonnonkivialustat sisätiloissa

Alustan vaatimukset

- Riittävä lujuus, kantokyky ja liikkumattomuus.
- Suhteellinen kosteus RH alle päällystemateriaalin edellyttämän tason jos sellainen on asetettu. Alustan suhteellinen kosteus tulee olla alle 90% RH. Kipsitasoitealustoilla suhteellinen kosteus tulee olla alle 80% RH. Suhteellinen kosteus porareikämenetelmä mittauksella.

- Vapaa pölystä, liasta, öljystä, rasvasta ja irtonaisista kerroksista.
- Irtonaiset kerrokset, sementtiliima ja muut pinnan epäpuhtaudet tulee poistaa mekaanisesti.
- Täytä reiät, kolot ja suuret epätasaisuudet sopivalla SCHÖNOX täyttötasoitteella.
- Imuroi alusta huolellisesti
- Erikseen mainitut alustat tulee pohjustaa.

Pohjustus

Pohjustaminen on tarpeen alustan imukyvyn pienentämiseksi, pölyn sitomiseksi ja tartunnan parantamiseksi. Pohjustamiseen käytetään SCHÖNOX® KH pohjustetta seuraavin tavoin:

- Runsaasti imevät alustat pohjustetaan 1 osa pohjustetta ja 5 osaa vettä sekoituksella (1:5).
- Vähemmän imevät alustat pohjustetaan 1 osa pohjustetta ja 3 osaa vettä sekoituksella (1:3).
- Kosteusherkat alustat pohjustetaan SCHÖNOX® KH 1 osa pohjustetta ja 1 osa vettä sekoituksella (1:1) ja annetaan kuivua 24 tuntia.
- Imemättömät alustat pohjustetaan SCHÖNOX® SHP pohjusteella laimentamattomana.

Pohjusteen levitys alustaan tehdään harjaamalla, jotta pohjuste saadaan työstettyä alustaan riittävästi. Vältä lätäköiden syntymistä.

Tutustu ensin em. Mainittujen tuotteiden käyttöohjeisiin ja noudata niitä.


Sekoitus

25kg SCHÖNOX® TT S8 RAPID:a sekoitetaan 7,0 litraan puhdasta, kylmää vettä. Sekoitukseen tulee tapahtua koneellisesti, jotta saadaan aikaan homogeeninen ja tasainen massa.

Tekniset tiedot

- Koostumus
Erikoissementtien ja polymeerien seos
- Väri
Harmaa
- Tiheys
n. 980 kg/m³ veteen sekoitettuna 1,35kg/l
- Astia-aika
n. 1 tunti + 20° C
- Avoin-aika
n. 30 min.
- Kävelykelpoinen
Aikaisintaan n. 3 tunnin kuluttua
- Menekki
6 mm:n hammastus n. 2,0 kg/m²
8 mm:n hammastus n. 2,3 kg/m²
10 mm:n hammastus n. 2,6 kg/m²
- Saumattavissa aikaisintaan
Sisätiloissa n. 3 tunnin jälkeen
Ulkotiloissa n. 16 tunnin jälkeen
- Työskentelylämpötila
Paras työstettävyyttä +10° C - +20° C
Ei koskaan alle +5° C, eikä yli +30° C
- Lämpötilankesto
-20° C - +80° C

Kaikki arvot ovat noin arvoja ja riippuvat ympäristöolosuhteiden vaihtelusta.



SCHÖNOX®

| SCHÖNOX® TT S8 RAPID DUST REDUCED

Tuoteseloste

3689

27.1.2015

Käyttöohjeet

- Parhaat työskentelyominaisuudet saavutetaan, kun alustan ja ilman lämpötila on välillä +10° C - +20° C
 - Asennuksen ja kuivumisen ajan alustan, laastin ja laattojen lämpötila tulee olla vähintään +10° C.
 - Ei sovellu käytettäväksi alle +5° C lämpötiloissa.
 - Alusta on esikäsiteltävä vaatimusten mukaisesti ja pohjustettava tarpeen mukaan.
 - Lattialämmitys tulee kytkeä pois päältä vähintään 1 vrk. ennen laatoitustyötä. Lämmön saa kytkeä päälle aikaisintaan 7 vrk:n kuluttua saumauksesta. Lämpöä lisätään vähitellen n. 5 °C/vrk, kunnes käyttölämpötila on saavutettu.
 - Sekoita SCHÖNOX® TT S8 RAPID puhtaaseen kylmään veteen, kunnes massa on tasalaatuinen ja homogeeninen seos.
 - Levitä laasti alustaan painaen hammaslastan sileällä reunalla, jonka jälkeen kampa laasti auki lasta hammastetulla reunalla.
 - Valitse käytettävä hammaskoko laatan ja alustan mukaan. Suositeltava lastatyyppi puolipyöreällä R hammastuksella varustettu lattialaattalasta.
 - Laattojen taustan riittävän kostumisen varmistamiseksi, asenna laatat pienellä sivuttaisliikkeellä alustaan avoimen ajan kuluessa..
 - Levyjä kiinnitettäessä levitä/kampaa laasti koko levyn alueelle tai pistemäisesti levyyn käyttötarkoituksen mukaan.
 - Älä sekoita jo kovettunutta laastia uudelleen veden tai jauheen kanssa.
 - Kävelykelppoinen n. 3 tunnin kuluttua.
 - Saumattavissa sisätiloissa n. 3 h ja ulkotiloissa n. 16 h.
 - Työvälineet pestään vedellä välittömästi käytön jälkeen.
 - Märkätiloissa on aina käytettävä vaatimusten ja tarkoituksen mukaista SCHÖNOX® vedeneristejärjestelmää.
- Annetut tiedot kovettumisesta, kuivumisajoista ja työajoista perustuvat olosuhteisiin +20° C ja 50% RH. Jos lämpötila tai ilmankosteus poikkeavat ilmoitetusta vaikuttavat ne annettuihin ohjearvoihin.

Pakkaus

- 25 kg:n paperisäkki

Varastointi

- Viileä ja kuiva varasto
- Säilyvyys 6 kk valmistuspäivämäärästä lukien, avaamattomassa pakkauksessa.

Täydentävät tuotteet

- SCHÖNOX® KH, SHP
- SCHÖNOX® FIN, EF, PL Plus
- SCHÖNOX® HA, 1K-DS, 1K-DS PREMIUM, iFIX
- SCHÖNOX® SFK, PFK Plus, PFK, SEK, SLK Plus, Q 9 W, TT S8
- SCHÖNOX® SU, CF
- CASCO DEKOR, CASCO DEKOR PREMIUM

Turvallisuus ja ympäristö

- Sisältää sementtiä. Ärsyttää ihoa. Vakavan silmävamman vaara. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja hakeuduttava lääkärin hoitoon. Käytettävä tarkoitukseen soveltuvia ihonsuojaimia ja silmien- tai kasvosuojainta. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä pakkaus tai etiketti.
- Tuotteessa käytetty sementti sisältää < 2 mg/kg Kromi IV toimitettaessa ja 12 kk valmistamisen jälkeen, mikäli tuote on säilytetty kuivassa. Tämän jälkeen käytettäessä Kromin aiheuttama ihoallergiariski kasvaa. Pakkaus on varastoitava hyvin suljettuna kuivassa paikassa. Tarvittaessa lisätietoja käyttöturvallisuustiedoiteesta, jonka saat osoitteesta www.schonox.fi tai www.casco.fi

Tiedot perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän tuotanto-olosuhteet eivät ole valvottavissamme, niin Oy Sika Finland Ab ei voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa.



The SCHÖNOX management system is certified according to ISO 9001 and 14001 by DQS.

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C / PL 49
02920 Espoo
Puh. 09 511 431
E-Mail: sukunimi.etunimi@fi.sika.com
www.schonox.fi

SCHÖNOX®